

DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek Produktdatenblatt



Funktion

DACHPROTECT EPDM Dachbahnen werden vollflächig lagesicher auf dem jeweiligen geeigneten Untergrund verklebt.

Der wasserlösliche DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek kann sowohl im Kontakt- als auch im Nassklebverfahren angewendet werden. Für das Kontaktklebeverfahren eignen sich diffusionsdichte Untergründe (z. B. PUR/PIR-Dämmung, PVC-Lamine). Das Nassklebverfahren ist auf allen saugfähigen Untergründen (z. B. Holzschalungen, OSB und Mehrschichtplatten) möglich.

Beschreibung

Der DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek wird auf Wasserbasis hergestellt und ist lösemittelfrei. Sein Aussehen ist weiß, die Konsistenz ist flüssig. Das Aufbringen des Klebers erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle. Die Dachbahnen lassen sich mithilfe des Klebers schnell und einfach verkleben. Im Nassklebverfahren sind Korrekturen möglich. Die Aushärtung des Produktes ist witterungsabhängig und beträgt durchschnittlich 12 bis 24 Stunden.

Kanister: 2 Liter; 3 Liter; 5 Liter; 10 Liter

Verbrauch

Der Verbrauch beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes im Nassklebverfahren 0,15 bis 0,2 Liter/m² und im Kontaktklebeverfahren 0,3 bis 0,5 Liter/m².

Die Angaben zum Verbrauch sind Durchschnittswerte und können aufgrund unterschiedlicher Dämmmaterialien, Dach- oder Wandkonstruktionen variieren. Die Werte sollten jedoch nicht über- oder unterschritten werden, um negative Auswirkungen auf das Ergebnis zu vermeiden.

Lagerung

Der DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek ist trocken, frostfrei und ohne direkte Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C zu lagern. Er darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

Lagerfähigkeit

Ungeöffnet beträgt die Lagerfähigkeit 6 Monate ab Lieferdatum. Nach Anbruch sollte der Kleber im gleichen Zeitraum verarbeitet werden.

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek sowie dem DACHPROTECT HANDBUCH EPDM-DACHSYSTEM und dem Verarbeitungsvideo unter <<https://www.youtube.com/user/HanseBaustoffe>>

Sicherheitshinweise

Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden.

Bei der Verarbeitung von DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek zu beachten.